

## CARMYFIX CM – 888 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, PVC & TR



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα διαλυτών με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Κόλλα ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. Κολλάει συνθετικά υλικά (πολυουρεθάνη, PVC & TR) σε αντίστοιχα υποστρώματα. Χρησιμοποιείται εκεί όπου απαιτείται μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά και καλή αρχική συγκόλληση.

### ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν τη συγκόλληση απαιτείται η κατάλληλη προεργασία των επιφανειών (PRIMER TR, ή PRIMER PU για τις σόλες και καλό ξύσιμο στο δέρμα). Απλώνεται ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δύο επιφάνειες. Κολλάμε μετά από 20 min θερμαίνοντας και πιέζοντας τις δύο επιφάνειες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 48 h. Συνιστάται καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η CARMYFIX CM - 888 μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 10 μήνες στη θερμοκρασία των 20°C.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΜΟΝΑΔΕΣ

### ΠΡΟΤΥΠΟ

### ΤΙΜΗ

Χρώμα εμφάνιση

Ιξώδες

Ειδικό βάρος

Συνολικά ενεργά συστατικά

Χρόνος στεγνώματος

Θερμοκρασία αναγέννησης

(cps)

(gr/ml)

(%)

(min)

(°C)

Brookfield Viscometer RVT  
(10 rpm - spindle 3 - 20°C)

(20°C)

Πολύ ελαφρά κιτρινωπό υγρό με διαφανές φιλμ

3500 ± 500

0,86 ± 0,03

18,5 ± 1

10 - 15

55

**Σημείωση:** Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Θρακοπ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Θρακοπ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Θρακοπ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.